



Mūrjava

Weber M100/600

(ex Vetonit M 100/600)

Nesošo konstrukciju un starpsienu mūrēšanai no Fibo, betona un vieglbetona blokiem vai māla un silikāta ķieģeļiem. Spiedes izturība: 8 Mpa.

Pozitīvās īpašības

- Rūpnieciski pagatavots būvmaisījums - pievienojot ūdeni, gatavs iestrādei
- Ātri un viegli iestrādājama

Iestrāde

- Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās maisījuma sastāva kvalitāti. Jāmaisā apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 5 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.
- Weber M100/600 klāj 10-18 mm biezā kārtā.
- Mūrējot Fibo blokus, visērtāk mūrjavu klāt ar universālo Fibo mūrkastī. Tā atvieglo dalītās šuves izveidi un nodrošina šuvi vienādā biezumā un platumā visu mūrēšanas laiku. Lielos celtniecības objektos Fibo mūrkastī piedāvājam bez maksas.

Tehniskie dati

Mūrējamais materiāls	Vidējais mūrjavas patēriņš, mūrējot ar 12 mm biezu šuvi
Fibo Plus bloks 200 mm	1,6 kg/gab. (mūrējot tikai ar horizontālo dalīto šuvi: 2/3 mūrjavas + 1/3 gaiss)
Fibo Plus bloks 250 mm	1,9 kg/gab. (mūrējot tikai ar horizontālo dalīto šuvi: 2/3 mūrjavas + 1/3 gaiss)
Fibo Plus bloks 300 mm	2,2 kg/gab. (mūrējot tikai ar horizontālo dalīto šuvi: 2/3 mūrjavas + 1/3 gaiss)
Fibo bloks 100 mm	1,0 kg/gab. (mūrējot ar dalīto šuvi: 2/3 mūrjavas + 1/3 gaiss)
Fibo bloks 200 mm	1,8 kg/gab. (mūrējot ar dalīto šuvi: 2/3 mūrjavas + 1/3 gaiss)
Fibo bloks 300 mm	2,5 kg/gab. (mūrējot ar dalīto šuvi: 2/3 mūrjavas + 1/3 gaiss)
Gāzbetona bloks (588x200x288 mm)	2,5 kg/gab.
Gāzbetona bloks (588x250x300 mm)	3,2 kg/gab.
Silikāta ķieģelis (250x120x65 mm)	0,7 kg/gab.
Māla ķieģelis (250x120x65)	1,0 kg/gab.

Krāsa	pelēka
Spiedes izturība	8 Mpa
Kārtas (šuves) biezums	10-18 mm
Frakcijas (grauda) lielums	līdz 5 mm
Patēriņš	skat. tabulu
Pievienojamais ūdens daudzums	3,4 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	3 stundas
Cietēšanas laiks	spiedes izturību sasniedz 24 stundu laikā
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°C
Iepakojums	25 kg un 1 tonna
Derīguma termiņš	12 mēneši



SIA Saint-Gobain
Celtniecības Produkti
 Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
 Tālrunis: +371 67 323 803
 Fakss: +371 67 500 044
www.e-weber.lv
www.fibo.lv