



Karstumizturīga mūrjava (līdz +400°C)

Weber Clay Mortar

(ex Vetonit Clay Mortar)

Krāšņu dūmvadu mūrēšanai no māla ķieģeļiem un kamīnu apdarei.

Nav piemērota atklātai saskarsmei ar uguns liesmu.

Pozitīvās īpašības

- Rūpnieciski pagatavots būvmaisījums - pievienojot ūdeni, gatavs iestrādei
- Ātri un viegli iestrādājams

Iestrāde

- Sauso maisījumu sajauciet tikai ar tīru ūdeni. Nepievienojiet ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās maisījuma sastāva kvalitāti. Jāmaisā apmēram 3-5 minūtes, līdz tiek iegūta apstrādājama, viendabīga masa bez gaisa burbuļiem un javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu apmēram 3-5 minūtes, tad vēlreiz samaisiet.
- Weber Clay Mortar klāj 10-18 mm biežā kārtā.

Tehniskie dati

Krāsa	pelēka
Kārtas (šuves) biezums	10-18 mm
Frakcijas (grauda) lielums	līdz 1,5 mm
Patēriņš	no 25 kg iepakojuma iznāk 100 māla ķieģeļu mūrējums ar 10-13 mm biezu šuvi
Pievienojamais ūdens daudzums	4-4,5 litri / 25 kg
Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni	3 stundas
Cietēšanas laiks	2-3 nedēļas
Iestrādes temperatūra	+5°...+30°
Iepakojums	25 kg
Derīguma termiņš	12 mēneši



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803

Fakss: +371 67 500 044

www.e-weber.lv

www.fibo.lv