

## BALTAIS CEMENTS AALBORG WHITE CEM I 52,5 R

15 09 15

Baltais cements celtniecības javu un betona izgatavošanai.

**Pielietojums:**

- Baltu vai krāsainu celtniecības javu, betona, bruģakmeņu, apdares plākšņu, dekoratīvo paneļu, skulptūru, krāsaino šuvju aizpildītāju izgatavošanai.

**Īpašības:**

- Augsta stiprība.
- Spilgti balta krāsa.
- Augsta sulfātizturība.
- Zems sārmu saturs.
- Augsta gaismas atstarošanas spēja.

**Komponentes:**

- Portlandcements.

Tehniskie dati:	Tips saskaņā ar standartu EN 197-1:	CEM I 52,5 R
Stiprības klase:		52,5
Spiedes stiprība pēc 1 diennakts:		19-25 MPa
Spiedes stiprība pēc 2 diennaktīm:		37-45 MPa
Spiedes stiprība pēc 7 diennaktīm:		53-65 MPa
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:		66-76 MPa
Saistīšanās laiks (sākums):		110-160 min.
Sulfātu izturība:		$C_3A \leq 5\%$
Sārmu saturs:		$\leq 0,3\%$
Y- atstarošana:		85-89,5%
Ūdenī šķīstošā hroma saturs $Cr^{6+}$ :		$\leq 2$ mg/kg

**Izstrāde:**

- Cementu un pildvielas iebert tīrā traukā vai betona maisītājā, samaisīt ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem un izstrādāt.

**Iepakojums:**

- Papīra maiši 5 kg / pilna palete 200 gb.
- Papīra maiši 25 kg / pilna palete 48 gb.
- 1000 kg / BigBag iepakojums / pēc iepriekšēja pasūtījuma
- 10000-20000 kg / pieejams siloss / pēc iepriekšēja pasūtījuma

**Uzglabāšana:**

- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt.
- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.

**Utilizācija:**

- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālas izcelsmes būvmateriālu.
- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

**Drošības informācija:**

- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!
- Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

**Papildus informācija:**

- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ( $> +25^{\circ}C$ ).

# TEHNISKO DATU LAPA



Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
Balta	5 kg	200 gb. /pal.	4751006560598
Balta	25 kg	40 gb./pal.	5709328421140

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā (<http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/06/EID-Aalborg-CEM-I-525R.pdf> ).