

NORDEN 30

PUSMATĒTA ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠA AKRILA KRĀSA



Pielietošana	Pusmatēta nodilumizturīga akrila krāsa koka virsmām un nogruntētām metāla detaļām iekšdarbiem (logu rāmjiem, durvīm, mēbeļu detaļām, apšuves dēļiem un citiem interjera elementiem). Rekomendējas arī sienu un griestu krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām. Krāsa var tikt piemērota koka un nogruntēta metāla izgatavojumiem ārpus telpām, nepakļaujot agresīvā nokrišņu ietekmē (piemēram, nojumē). Neder grīdas krāsošanai.
Matējuma pakāpe	Pusmatēta
Pielietojums	Virsmai ir jābūt sausai, tīrai un attaukotai. Metāliskas detaļas, kas pakļautas korozijai, apstrādāt ar metāla grunti. Virsmas ar agrāk krāsotām eļļas vai alkīda krāsām notīra no lobošā materiāla, notīrīt ar smilšpapīru un nomazgāt ar 3-5% sodas šķīdumu. Vecās sapuvušās un ar pelējuma sēnīti bojātās detaļas nomainīt pret jaunām.
Uzklāšana	Krāsu rūpīgi samaisīt, uzklāt 1-2 kārtas.
Darba instrumenti	Ota, rullītis, bezgaisa smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.
Darba temperatūra	Virš 10 ⁰ C
Saistviela	Akrilāts
Šķīdinātājs	Ūdens, līdz 10%
Patēriņš	~6-10 m ² /l
Žūšanas laiks	No putekļiem – 1-2 stundas, līdz otrās kārtas uzklāšanai 4-5 stundas pie temperatūras 20 ⁰ un gaisa mitruma 50%. Krāsotās durvis un logu rāmjus var cieši aizvērt pēc 24 stundām.
Nodilumizturība pret mitru tīrīšanu	1 klase pēc DIN EN13300, 200 cikli, <5 mikroni
Blīvums	~ 1,3 kg / l
Sausais atlikums	~50%
Uzglabāšana	3 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.
Tonēšana	Ūdens bāzes krāsu pastas, ESKAROCOLOR sistēma.
Utilizācija	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izzukušas krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 150 g/L (2007) 130 g/L (2010) Max saturs 50 g/L

