

# Quicktech Systems – uzstādīšanas instrukcija

Uzstādīšanas sistēma Quicktech ir piemērota stikla bloku Vetrorredo un Vitrablok uzstādīšanai

Uzstādīšanas mastika nodrošina saķeri ar vairumu būvmateriālu, piemēram, ar metālu, koksni, stiklu vai keramiku. Pirms stikla bloku uzstādīšanas jānoņem parkets, tapetes vai mīkstais grīdas segums

Pamatnei jābūt sausai un tīrai.

Uzstādīšanas mastika nenodrošina saķeri ar polietilēnu un poliamīdu.

Uzstādīšanas sistēma Quicktech ir piemērota nelieliem stikla bloku uzstādīšanas darbiem, bloku maksimālais izmērs aptuveni 4 m<sup>2</sup>.



1. Pārlicinieties, ka siena un grīda atrodas 90° leņķī viena pret otru. Vajadzības gadījumā izmēriet profila atbilstību nepieciešamam izmēram (garais profils 1000 mm.)



2. Uzklājiet profilam mastiku divās svītrās



3. Uzstādiet horizontālos un vertikālos profilus savās vietās. Pārbaudiet, vai tie ir 90° leņķī viens pret otru.



4. Uzklājiet mastiku pēc kārtas katram blokam. Ja uzklāsit mastiku uzreiz vairākiem blokiem, uz tās var izveidoties "ādiņa", kuras dēļ nebūs pietiekami laba saķere



5. Novietojiet pirmo stikla bloku kaktā. Uzklājiet mastiku vertikālajiem profiliem abās pusēs (185 mm) un uzstādiet pirmo horizontālo rindu savā vietā



6. Uzstādiet horizontālo profilu savā vietā, kā parādīts 3. attēlā



7. Turpiniet uzstādīšanu atbilstoši 4., 5. un 6. attēlam līdz 5 (piecu) bloku augstumam un pārliecinieties, ka stikla bloki ir savās vietās. Vajadzības gadījumā blokus var uzmanīgi pārbīdīt un noregulēt to stāvokli.



11. Savienojumi starp grīdu un stikla blokiem jāaizpilda ar sanitāro silikonu, kas aizsargā pret pelējuma sēnītēm (piemēram, Ceresit CS-25)



8. Sienai jāžūst vismaz 24 stundas. Pēc tam var turpināt uzstādīšanu atbilstoši 4., 5. un 6. attēlam.

Atkarībā no apstākļiem šuvju aizpildīšanas līme sasniedz galīgo stiprību pēc 1 - 3 nedēļām.



9. Uzstādiet pēdējo bloku un atstājiet sienu žūšanai vismaz uz 24 stundām.



10. Šuves starp stikla blokiem var aizdarināt ar maisījumu, kas paredzēts keramikas flīzēm (piemēram, Ceresit CE-40). Ievērojiet maisījuma izgatavotāja instrukcija.

