



Hidroizolējoša bituma jumtu remontmasa ar šķiedrām

Weber.tec 911

(ex Deitermann Plastikol 1)

Aukstā veidā iestrādājama, plastiska, UV staru izturīga bituma masa ar šķiedrām un šķīdinātāju piedevu. Paredzēta lokano jumta klājumu salaidumu vietu, plaisu un burbuļu hidroizolācijai un remontam, kā arī izmantojama citu iekšējo un ārējo ēku konstrukciju hermetizācijai.

Piemērota bituma, metāla un visa veida minerālas izcelsmes pamatnēm.

Pozitīvās īpašības

- Iestrādājama aukstā veidā bez karsēšanas, izmantojama mitrām virsmām
- UV staru, ķīmiski agresīvas vides un sala izturīga, ar augstu adhēziju
- Piemērota horizontālām, slīpām, lokveida un pilnīgi vertikālām pamatnēm
- Sacietējot neplaisā, novērš pamatnes sadrupšanu

Iestrāde

- Apstrādājamai pamatnei jābūt stingrai, sausai vai mitrai un attīrītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem un eļļām. Smilšainas virsmas jāgruntē ar Weber.tec 902 (ex Deitermann Plastikol 4 V). Bitumena oksidēšanās procesā veidojas skābas vielas, kas nelabvēlīgi iedarbojas uz cinkotām ūdens notekcauru virsmām, tāpēc tās nepieciešams aizsargāt, piemēram, ar bituma krāsu Weber.tec 905 (ex Deitermann Plastikol 2).
- Materiāls ir gatavs iestrādei. Aukstos laika apstākļos pirms iestrādes materiālu jāpatur siltā telpā.
- Iestrādi veic ar rokām, izmantojot robotu vai gludu špakteljāpstiņu.
- Weber.tec 911 klāj vienā vai vairākās krustenisķā kārtās. Vienas kārtas biezumam nedrīkst pārsniegt 4 mm, kopējais slānis - 10 mm. Nākamās kārtas iestrādi var veikt tikai pēc pirmās kārtas nožūšanas. Ja pamatne ir mitra, Weber.tec 911 klājas intensīvi jāierīvē, lai ātrāk aktivizētu masā esošās saķeres piedevas. Iestrādājot Weber.tec 911 karstos laika apstākļos, var veidoties burbuļi, tāpēc materiāls jāklāj vairākās ļoti plānās kārtās, lai ūdens un citas izgarojošās vielas spētu iztvaikot no hidroizolācijas pietiekošā apmērā.
- Lai efektīvi labotu burbuļus vecos lokano jumtu segumos, burbuļus krustveidā jāpārgriež un jāatloka tā malas. Burbuļa iekšpusi noslauka un tajā ieklāj vienu kārtu Weber.tec 911. Uzreiz pēc tam pie lipīgā slāņa cieši piespiež un nofiksē pārgrieztās burbuļa malas. Kad labotā vieta ir nožuvusi, ar materiālu pārklāj visu remonta laukumu.

Tehniskie dati

Saistviela	bitumens
Krāsa	melna
Patēriņš	apmēram 1,25 kg/m ² /mm
Žūšanas laiks	
līdz vieglai pārstaigāšanai un nākamās kārtas iestrādei	2 diennaktis
mehāniskā izturība un ūdensnecaurlaidība	2-8 diennaktis
Iestrādes temperatūra	+1°C...+35°C
Iepakojums	1 kg, 6 kg, un 14 kg
Derīguma termiņš	24 mēneši



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803

Fakss: +371 67 500 044

www.e-weber.lv

www.fibo.lv