

TIEFGRUND DP

NOSTIPRINOŠĀ DISPERSIJAS DZIĻUMGRUNTS

- UNIVERSĀLA AKRILA GRUNTS PORAINU MINERĀLVIRSMU APSTRĀDEI



Pielietošana	Paredzēta gruntēšanai, pirms porainu minerālu (špakteles, ģipša, ģipškartona, ķieģeļa, betona u.c.) apstrādes, tapsēšanas, tapešu līmēšanas, flīžu pielikšanas, dekoratīvās apdares, ārējo un iekšējo dabru veikšanas. Krītainu virsmu apstrāde.
Īpašības	Grunts dziļi iesūcas materiālā un nostiprina birstošo virsmu, turklāt, Tiefgrund DP samazina uzsūkšanās spējas krāsojamai pamatnei, palielina adhēziju (saķeri) ar turpmāko krāsas bāzes kārtu un samazina tā patēriņu.
Uzklāšana	Gruntēšana normāli uzsūcošām virsmām (piemēram, cementa un smilts ģipša apmetums). Pie nepieciešamības atšķaida ar ūdeni proporcijā. Uzklāt ar ota, rullīti vai smidzinātāju. Problemātiskās (birstošās, krītainas) virsmas jāgruntē divreiz ar intervālu 6 stundas. Gruntētas virsmas krāsošanu veikt pēc pilnīgas grunts izžūšanas.
Darba instrumenti	Ota, rullītis. Pēc darba beigām nomazgāt ar lielu daudzumu ūdeni.
Darba temperatūra	Virš 5 ^o C
Saistviela	Polimēra akrila dispersija
Šķīdinātājs	Ūdens
Patēriņš	līdz 10 m ² /l
Žūšanas laiks	2-6 stundas pie temperatūras 20 ^o un gaisa mitruma 50%.
Blīvums	
Sausais atlikums	
Uzglabāšana	2 gadi cieši noslēgtā tarā pie temperatūras, kas nav zemāka par +5 ^o C un augstāka par +40 ^o C. Sargāt no sasaldēšanas.
Utilizācija	Sargāt no bērniem. Ja grunts nokļūst acīs vai uz ādas – mazgāt ar lielu daudzumu ūdens. Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvas krāsas atlikumus un taru jāutilizē, kā sadzīves atkritumi.
Gaistošās organiskās vielas	Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 30 g/L (2010) Max saturs 30 g/L



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com
<http://www.eskaro.com>