

SAKRET FM G

Grunts koncentrāts minerālām virsmām

15 08 21

Ūdens dispersijas grunts minerālu virsmu sagatavošanai pirms krāsošanas ar krāsām SAKRET SKF, FM, FC

Pielietojums:

- Ārdarbiem
- Fasādes apdarei

Piemērotība:

- Betona virsmām
- Apmestām virsmām
- Ķieģeļu virsmām
- Jaunas virsmas gruntēšanai
- Iepriekš ar dispersijas krāsu pārklātas virsmas gruntēšanai

Īpašības:

- Ekoloģiski tīra
- Caurspīdīga
- Uzlabo virsmas adhēziju
- Nostiprina virsmu
- Izlīdzina virsmas uzsūkšanas spēju
- Samazina krāsas patēriņu

Komponentes:

- Akrila kopolimēra dispersija
- Tehnoloģiskās piedevas

Tehniskie dati:

Tonis	Balta, pēc nožūšanas caurspīdīga
Atšķaidītājs	Ūdens
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%	Virsmu var krāsot pēc 8 stundām
Blīvums, g/cm ³	1,00 – 1,04
pH	8 - 9

Pamatnes sagatavošana:

- Gruntējamai virsmai jābūt stingrai un sausai (virsmas mitrums ≤ 2%)
- Agrāk nekrāsotas virsmas attīrīt no sāļiem, netīrumiem un putekļiem
- Blīvas un gludas betona virsmas, kuras radušās pēc veidņu noņemšanas, jāapstrādā ar smilšu-strūklu vai drāšu birsti
- Svaigas virsmas pēc celtniecības darbu pabeigšanas gruntēt un krāsot ne agrāk, kā:
 - Betons – pēc 28 dienas
 - Kaļķa/cementa apmetums (SAKRET CLP+, MAP-MFF) – pēc 14 dienas
 - Minerālais dekoratīvais apmetums (SAKRET SBP, MRP-E) – pēc 14 dienas
 - Gatavais dekoratīvais apmetums (SAKRET AP, SIP, SMS, SIL) – pēc pilnīgas apmetuma nožūšanas
- Iepriekš krāsotām virsmām notīrīt atlupušo krāsu, pēc tam sagatavot tāpat kā svaiņu virsmu
- Mikroorganismu kolonijas, ja tādas ir, apstrādāt ar SAKRET FR līdzekli

Izstrāde:

- Atšķaidīt ar tīru, vēsu ūdeni proporcijās 1:3
- Rūpīgi samaisīt
- Gruntēt ar rullīti, otu vai pulverizatoru
- Grunti uznest tik daudz, cik virsma spēj uzsūkt, izmantojiet „mitrs uz mitra” metodi

Papildus norādījumi izstrādei:

- Gruntējamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai gruntēšanas un žūšanas laikā jābūt ne zemākai par +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80%
- Negruntēt lietus un stipra vēja laikā
- Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas


SAKRET FM G
Grunts koncentrāts minerālām virsmām

15 08 21

Patēriņš:

- Koncentrāts - 16 – 24 m²/l (lietošanai gatavais produkts - 4 – 6 m²/l)
- Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no gruntēšanas metodes un apstākļiem.

Iepakojums:

- PE kanna 5 l / pilna palete 72 gab.
- PE kanna 10 l / pilna palete 36 gab.

Uzglabāšana:

- Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši
- Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C
- **Sargāt no sala!**

Utilizācija:

- Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām

Drošības informācija:

- Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
- Pieļaujama GOS daudzums (apakšgrupa A/g) 30 g/l. Maksimālais GOS daudzums produktā 6 g/l.

Papildus informācija:

- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%

Krāsa (bāze)	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
	5 l	72 gab./pal.	4751006564183
	10 l	36 gab./pal.	4751006564190

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, ekspluatāciju īpašību deklarācijā.