



SAKRET RS remontsastāvs

15 09 07

Ātri cietejošais betona izstrādājumu remontsastāvs.

Pielietojums:

- Betona izstrādājumu formēšanas defektu (gropes, padziļinājumi, neaizpildītas vietas veidņos u.c.) labošanai.
- Eksploatācijas rezultātā radušos defektu (nodrupuši stūri, mehāniski izveidoti. padziļinājumi un urbumi, kas vairs nav vajadzīgi, nosisti kāpņu pakāpienu stūri u.c.), labošanai.
- Vertikālām un horizontālām virsmām.
- Iekšdarbiem un ārdarbiem.
- Var lietot uz svaiga un lietota betona.
- Nevar lietot betoniem ar spiedes stipribu zemāku par 15N/mm² un apmetumu labošanai.

Īpašības:

- Ātri cietejošs.
- Ūdens un sala izturīgs.
- Laba mehāniskā izturība.

Komponentes:

- Portlandcements.
- Inertās pildvielas.
- Tehnoloģiskās piedevas.

Tehniskie dati:

Pievienojamais ūdens daudzums uz:	5 kg	1,45-1,5 l
	10 kg	2,9-3,0 l
	20 kg	5,8-6,0 l
Nobriešanas laiks:	aptuveni 3 min.	
Izstrādes laiks:	10 min.	
Sacietēšanas laiks:	25-30 min	
Var staigāt:	~3 stundām	
Tālākā apstrāde iespējama pēc:	~24 stundām pie slāņa biezuma 10 mm	
Spiedes stiprība pēc 2 diennaktīm:	7 N/mm ²	
Spiedes stiprība pēc 7 diennaktīm:	11 N/mm ²	
Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm:	15 N/mm ²	
Maksimālais slāņa biezums:	50 mm	
Izstrādes temperatūra:	no +5°C līdz +25°C	
Ugunsdrošības klase	A1 (nedegošs)	

Pamatnes sagatavošana:

- Pamatnei jābūt stingrai un ne pārāk slapjai. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.
- Lietota remontējamā virsma jāgruntē ar grunti **SAKRET BG** vai ar ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti **SAKRET UG**, attiecībā 1:3.
- Ļoti sausa virsma jāsamitrina ar ūdeni.



SAKRET RS remontsastāvs

15 09 07

Izstrāde:	- Remontsastāva pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveidojas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem. Pēc nobriešanas laika atkārtoti samaisīt. - Uz remontējamās virsmas uzklāt ar metālisko špaktelplāstiņu. - Lielāku defektu gadījumos veidojot remontējamo virsmu.
Papildus norādījumi izstrādei:	- Pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē. - Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!
Iepakojums:	Polipropilēna spaiņi 5kg, 10kg vai 20 kg
Uzglabāšana:	- Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. - Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši.
Utilizācija:	- Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā minerālās izcelsmes būvmateriālu. - Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.
Drošības informācija:	- Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini! - Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.
Papildus informācija:	- Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatūras ($> +25^{\circ}\text{C}$). - Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $50\pm 5\%$.

Produkts	Krāsa	Iepakojums 1	Iepakojums 2	Svītrkods
RS	Pelēka	5 kg	50 gb./pal.	4751006563186
RS	Pelēka	10 kg	33 gb./pal.	4751006563162
RS	Pelēka	20 kg	16 gb./pal.	4751006563179

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdz sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības - ekspluatāciju īpašību deklarācijā.