



Baumit StellaporTop

Dekoratīvais silikāta silikona apmetums



- Atmosfēras un piesārņojuma izturīgs
- Ūdeni atgrūdošs
- Aļģu un pelējuma sēnīšu noturīgs

Produkts

Lietošanai gatavs plānkārtas dekoratīvais apmetums fasādes virsmas veidošanai. Produktam ir pastveida konsistence.
Uzklāšanai ar rokām vai mehānizēti.

Īpašības

Lietošanai gatavs
Pastveida konsistence
Izturīgs pret atmosfēras un piesārņojuma iedarbību
Ūdeni atgrūdošs (hidrofobs)
Tvaika caurlaidīgs
Kavē mikroorganismu (sēnīšu, aļģu u.c.) attīstību uz fasādes
Viegli izstrādājams

Sastāvs

Silikona sveķi, silikāts, organiskas saistvielas, minerālas pildvielas, piedevas, ūdens

Lietojums

Dekoratīvais apmetums *Baumit* siltināšanas sistēmās, kā arī uz renovācijas apmetumiem, veciem un jauniem minerāliem apmetumiem un betona.
Iekšdarbiem un ārdarbiem.
Pirms apmetuma uzklāšanas vienmēr nepieciešams nogruntēt pamatni ar *Baumit UniPrimer*.

Tehniskie dati

Graudu lielums:	1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
Cieto daļiņu saturs:	apm. 79%
Blīvums:	apm. 1,80 kg/dm ³
Siltumvadītspējas koeficients λ:	apm. 0,70 W/mK
Ūdens tvaika difūzijas pretestības koeficients μ:	50–70
Ūdens absorbcija:	< 0,15 kg/m ² ·h ^{0,5}
S _d vērtība:	0,10–0,14 m (ja kārtas biezums ir 2 mm)
Krāsas:	saskaņā ar toņu paleti <i>Baumit Life</i>
Struktūra:	K – bieziens

Life
COLORED BY

Struktūra	K 1,5	K 2	K 3
Patēriņš (kg/m ²)	Apm. 2,5	Apm. 2,9	Apm. 3,9

Iepakojums	25 kg spainis, 24 spaiņi uz paletes
Uzglabāšana	Derīgums 12 mēneši slēgtā iepakojumā, glabāt sausā, vēsā vietā uz paletēm, nepieļaut sasalšanu.
Kvalitātes garantija	Pastāvīga kvalitātes kontrole rūpnīcas laboratorijā.
Drošības noteikumi saskaņā ar Ķīmisko vielu likumu	Nav pakļauts obligātai marķēšanai.
Pamatne	Pamatnei jābūt tīrai, sausai, slodzes izturīgai, nesusai, spējīgai uzsūkt mitrumu un līdzenai, attaukotai un attīrītai no putekļiem un nepiesaistītām daļiņām. Pirms produkta uzklāšanas uz svaiga kaļķa–cementa apmetuma vai špaktelelmas jāievēro tehnoloģiskais pārtraukums – vismaz 1 diena/1 mm biezums. Ieteicams izmantot: ■ uz armējošām kārtām siltināšanas sistēmās; ■ uz organiskās armējošās kārtas (piem., <i>Baumit PowerFlex</i>); ■ uz kaļķa–cementa un cementa apmetumiem; ■ uz betona un citām minerālām pamatnēm; ■ uz labi saistītiem (pielīpušiem) minerāliem, silikātu apmetumiem un klājumiem. Var izmantot: ■ uz ģipša apmetuma, iepriekš veicot izmēģinājumu. Neizmanto: ■ uz plastmasas un sveķiem; ■ uz lakas un eļļas krāsas; ■ uz līmes un dispersijas krāsām; ■ uz kaļķa krāsas un apmetumiem.
Pamatnes sagatavošana	Birstošas pamatnes notīrīt mehāniski. Apsūbējumu notīrīt mehāniski. Eļļas paliekas no betona notīrīt ar karsta ūdens tvaika strūklu vai ar šim mērķim paredzētajiem speciālajiem līdzekļiem. Netīras virsmas rūpīgi notīrīt ar karsta ūdens tvaika strūklu. Aļģu klātas virsmas notīrīt un nogruntēt ar attiecīgiem līdzekļiem (piem., <i>Baumit Sanierlösung</i>). Vāji pielīpušus, vēja erozijas skartus klājumus mehāniski notīrīt. Bojātas, saplaisājušas minerālas pamatnes labot ar līmjavu (piem., <i>Baumit StarContact</i>), iestrādājot tajā stikla šķiedras sietu <i>Baumit StarTex</i>. Pamatni gruntēt ar <i>Baumit UniPrimer</i> (tehnoloģiskais pārtraukums vismaz 24 stundas).
Izstrāde	Kārtu struktūra 1 x grunts <i>Baumit UniPrimer</i> vienmērīgi visai virsmai Vai 2 x grunts <i>Baumit UniPrimer</i> ļoti stipri uzsūcošām pamatnēm 1 x dekoratīvais apmetums <i>Baumit StellaporTop</i> Uzklāšana Pēc vismaz 24 stundu ilgas grunts žūšanas apmetumu <i>Baumit StellaporTop</i> rūpīgi samaisīt iepakojumā un uzklāt ar nerūsējošā tērauda ķelli, izlīdzināt graudu biezumā. Uzklājot apmetumu uz organiskās armējošās kārtas <i>Baumit PowerFlex</i>, gruntēšana nav nepieciešama. Biezpiena struktūra: tūlīt pēc uzklāšanas izrīvēt ar plastmasas rīvdēli ar aplveida kustībām. Apmetumu uzklāt vienlaidus un bez pārtraukumiem.

Norādījumi

Apmetuma izstrādes un cietēšanas laikā (vismaz 12 stundas pēc uzklāšanas) gaisa un pamatnes temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Fasāde jāaizsargā no tiešu saules staru, lietus un spēcīga vēja iedarbības.

Produktam nedrīkst pievienot nekādus citus materiālus, jo tas var mainīt tā īpašības.

Augsts gaisa mitrums un zema temperatūra var ievērojami paildzināt materiāla saistīšanās laiku un izraisīt krāsas toņa atšķirību. Krāsas toņa viendabība tiek garantēta tikai vienas produkcijas partijas robežās. Galīgā fasādes krāsa ir atkarīga no pamatnes, temperatūras un gaisa mitruma.

Ja tiek izmantoti produkti no dažādām partijām, tie pirms darbu uzsākšanas rūpīgi jāsamaisa.

Izmantojot dekoratīvo apmetumu siltināšanas sistēmās, krāsas toņa gaismas atstarošanas koeficients HBW (vācu val. – *Hellbezugswert*) nedrīkst būt mazāks par 25.

Darbam izmantotie rīki un instrumenti nekavējoties jānomazgā ar ūdeni.

Apkārtējo virsmu aizsardzība

Darbu izpildes laikā atbilstoši jāaizsargā apmetamo virsmu tuvākā apkārtnē (īpaši stikla keramikas, klinkera, dabisko akmeņu, lakotas un metāla virsmas). Notraipītās virsmas uzreiz nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu, negaidot, līdz tās izžūš.

Jau sacietējušu apmetumu notīrīt, lietojot acetonu vai etilacetātu.

Uzņēmuma *Baumit* mutiski un rakstiski sniegtie ieteikumi par *Baumit* produkcijas lietošanu balstās uz šī brīža zinātnes atziņām un mūsu ilggadīgo pieredzi. Tie nav juridiski saistoši un nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai jebkāda līguma papildsaistības. Uzņēmuma *Baumit* ieteikumi neatbrīvo pircēju no atbildības par *Baumit* produktu izmantošanu atbilstoši paredzētajam mērķim un vispārējo būvniecības principu ievērošanas. Uzņēmums *Baumit* var veikt jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar tehnoloģijas attīstību un uzlabo produktu vai tā lietošanas kvalitāti. No jaunākās tehniskās informācijas publicēšanas brīža tās agrākās versijas tiek uzskatītas par spēkā neesošām. Visjaunāko informāciju Jūs atradīsit uzņēmuma *Baumit* interneta vietnēs. Papildu informāciju lūdzam jautāt tuvākajam reģionālajam pārstāvim, kas garantēs ātras konsultācijas un piegādi.